

BAUCENT® Aceite para Teca y otras maderas tropicales

FICHA TECNICA Edición 9/09

Descripción	Aceite natural especial para madera de teca y otras maderas tropicales, a base de valiosos aceites de teca y de tung (aleurites).
Propiedades	Especialmente concebido para preservar las propiedades de maderas tropicales frente a los agentes exteriores de alta intensidad (salinidad, humedad, so, diferenciales térmicos). Se mantiene elástico y no cuarteo ni fisura. Poroso. Hidrófugo. Efecto fungicida. Máxima protección. Antiestático. Mantiene el aspecto cálido de la madera
Aplicaciones	Para la protección y mantenimiento de muebles y revestimientos de madera de teca y otras maderas tropicales en exterior e interior.
Ecosostenibilidad	Los productos Baucent se basan en formulaciones a base de aceites y resinas vegetales y otras materias primas renovables y biodegradables de origen natural. No contienen sustancias nocivas ni para el Medio Ambiente ni para la salud de los usuarios.
Declaración completa de ingredientes	Derivados alifáticos e isoalifáticos, aceite de Teca, aceite de corteza de cítricos, Tung-oil, otros aceites vegetales y secantes exentos de plomo.
Densidad	0,9 gr/ml.
Tonalidad	Incoloro (ligeramente amarillento). Realza la tonalidad de la madera.
Aspecto	Satinado. Realza el veteado de la madera.
Aplicación	A brocha o pistola. Evitar su aplicación por debajo de 10°C. Ver Recomendaciones de Uso y Pliego de Condiciones al dorso.
Dilución	Listo al uso. Puede diluirse con BAUCENT® Diluyente Ecológico.
Limpieza de utensilios	Inmediatamente después del uso con BAUCENT® Diluyente Ecológico.
Secado	12-24 horas al tacto.
Rendimiento	10-12 m ² /lt por mano (variable según la absorción del soporte).
Presentación	En envases metálicos de 1 lt 5 lt. 25 lt.
Conservación	En envase sin abrir al menos 2 años almacenado en lugar fresco y seco.
Advertencia de uso	Al contener aceite de linaza, los tejidos impregnados deben conservarse extendidos o sumergidos en agua o en un recipiente metálico cerrado para evitar el riesgo de autocombustión. Cerrar bien el envase después de su uso.
Indicaciones de seguridad	S2 Manténgase fuera del alcance de los niños S15 Conservar alejado del calor
Gestión de residuos	No arrojar en el alcantarillado. Los restos de producto, una vez secos, pueden ser eliminados con los residuos domésticos. Los envases vacíos deben llevarse al reciclado. Los residuos líquidos deben ser enviados al centro de recogida de aceites usados.

BAUCENT® Aceite para Teca y otras maderas tropicales

Recomendaciones de uso

Preparación

La madera debe estar seca (humedad <15%), absorbente, libre de grasas y suciedad. Las eventuales exudaciones de resinas pueden eliminarse frotando con un paño impregnado con alcohol. Lijado gradual hasta grano 180 en el sentido de la veta. Eliminar el polvo de los poros de la madera con un cepillo de fibras o aire a presión, incluso entre los lijados intermedios.

Aceitado

Aplicar 1 mano de BAUCENT® Aceite para Teca, con brocha o pistola, de forma homogénea procurando que penetre en la madera y que apenas quede en superficie. Retirar los excedentes a los 10-15 minutos de la aplicación con un trapo sin pelusas. Dejar secar 12-24 horas. Una vez seca la superficie comprobar, mirando al «trasluz», que la madera presente un brillo suave pero homogéneo. Si se aprecia mate, irregular o «pobre» aplicar una 2ª mano (a veces es suficiente frotando con un paño ligeramente impregnado con el aceite). Pasar una lija fina antes de aplicar la 2ª mano.

Advertencia de uso

Al contener aceite de linaza, los tejidos impregnados deben conservarse extendidos o sumergidos en agua o en un recipiente metálico cerrado para evitar el riesgo de autocombustión.

Condiciones de aplicación

No aplicar con una temperatura ambiental y de soporte inferior a 10°C. Evitar su aplicación con una humedad ambiental superior a 80%. No aplicar con riesgo de lluvia, escarcha o helada durante su tiempo de secado. En interior asegurar una buena ventilación. Evitar su empleo en locales mal ventilados y oscuros.

Mantenimiento

De 1-2 años en función del desgaste. Las maderas tropicales de exterior por su naturaleza están preparadas para soportar nuestros climas. La propia madera con el paso del tiempo (decoloración, sequedad o agrisamiento) «pide» un tratamiento reconstituyente que la mantendrá como el primer día. Dada la gran aleatoriedad de los factores que pueden influir sobre el deterioro de la madera, rogamos consulten bien al fabricante o al distribuidor, para poder determinar exactamente las circunstancias de cada caso.

Pliego de condiciones

Tratamiento de maderas tropicales

Sobre madera no tratada, seca (humedad <15%), absorbente y limpia, con un lijado gradual hasta grano 180, aplicación a brocha o pistola de una mano de aceite especial para Teca a base de aceites vegetales con secantes exentos de plomo y libre de diluyentes aromáticos, tipo BAUCENT® Aceite para Teca. Después de un tiempo de secado de 24 horas, aplicar una 2ª mano fina de aceite especial para Teca. Después de 10-15 minutos de cada aplicación se retirará el producto no absorbido con un trapo. Pasar una lija de grano fino entre mano y mano.

Las recomendaciones incluidas en esta Ficha Técnica se basan en nuestra experiencia de los productos, que en condiciones normales de aplicación cumplen las funciones para las que han sido formulados. Son de carácter informativo y no vinculan jurídicamente. Se recomienda realizar una prueba previa sobre el soporte a tratar para comprobar la idoneidad del producto.